

JBP AAA

สีน้ำอะครีลิคและสีน้ำมันเคลือบเงา ตราสามเอ
สำหรับภายนอกและภายใน




บอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคีด
เฉพาะด้านความปลอดภัย



ทาได้พื้นที่มาก



สีสวยสด



ยึดเกาะแน่น

Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำอะครีลิคผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพดี ให้การยึดเกาะและการกลมมิดพื้นผิวที่ดี फिल्मสีเรียบเนียน ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ น้ำ ต่าง คราบเกลือ เชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน เช่น ปูนฉาบคอนกรีต อิฐ ยิปซัม และกระเบื้องแผ่นเรียบ



ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มาก



ฟิล์มสีสวยไม่ซีดจาง

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสด ทนทาน



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน

ผลิตจากกาวอะครีลิคแท้ แทรกซีเมนต์ ยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน

Super Gloss Enamel

สีน้ำมันเคลือบเงา เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคีดเรซิน ผงสีทนแสงและส่วนประกอบ คุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและการกลมมิดพื้นผิวที่ดี มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่าง ๆ



เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก

คุณสมบัติพิเศษ เนื้อสีมากเข้มข้น ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มาก



สีสวยสดใส เงางาม

ด้วยเม็ดสีสูตรพิเศษ เพิ่มความคงทนให้สีสวยสดใส เงางาม



แห้งเร็วกว่า

ด้วยฟิล์มสีสูตรพิเศษ ทำให้ฟิล์มสีแห้งเร็วกว่า และทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน

AAA


สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ

สำหรับภายนอกและภายใน




PRIMROSE CREAM

IN/EX50




LILY CREAM

IN/EX51




LIGHT BROWN

IN/EX53




LILAC PINK

IN/EX52




SERENE SKY

IN/EX55



SPINDRIFT SKY

IN/EX54




CRYSTAL GREEN

IN/EX57



WHITE

IN/EX60




COOL WHITE

IN/EX58



SWAN DAWN

IN/EX59



DEW GREEN

IN/EX56

ประเภทสี


สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายใน : 3A IN

สีน้ำอะครีลิคตราสามเอ ภายนอก : 3A EX

SUPER GLOSS ENAMEL


สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ

เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก
สำหรับภายนอกและภายใน



APRICOT CREAM

1085



SILK YELLOW

1301



TULIP ORANGE

1302




YELLOW PINK

1307



CHAMP YELLOW

1310



NARCISSUS YELLOW

1303



MARIGOLD

1227



LEMON YELLOW

1306



GOLDEN YELLOW

1003



ORANGE YELLOW

1213




OXIDE YELLOW

1232



LIGHT VIOLET

1084



CARNATION

1321




DAWN PINK

1304



DARK BROWN

1323



GRAPE VIOLET

1308



MAROON

1006



SIGNAL RED

1113



ORANGE

1110




DEEP GREY

1237




BLACK GREY

1728



BROWN

1315




OAK

1376



BLACK

1002



APPLE GREEN

1238



ICY GREEN

1240



YELLOW GREEN

1223



GRASS GREEN

1111



DEEP GREEN

1004



SOFT SKY

1233




BRIGHT SKY

1234




TURQUOISE GREEN

1239



MARBLE GREY

1322



ZIRCON BLUE

1305



MIST SKY

1320



SMOKY

1372



CRYSTAL BLUE

1319



ROYAL SKY

1235



RIVER BLUE

1200



DEEP BLUE

1112



BLUE GREY

1390



GREY

1226




MOUNTAIN GREY

1236



SILVER

1114



WHITE

1001



FLAT BLACK

1218



FLAT GREEN

1219



สีรองพื้นแดงกันสนิม

1691



สีรองพื้นเทากันสนิม

1692



สีทาประตู

สีรองพื้น

JBP AAA



สีน้ำอะครีลิคและสีน้ำมันเคลือบเงา ตราสามเอ สำหรับภายนอกและภายใน

สีน้ำอะครีลิค สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : น้ำสะอาด (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทับได้
สีน้ำอะครีลิค ตราสามเอ สำหรับภายนอก สีรองพื้นปูนกันต่าง ตราสามเอ สำหรับภายนอก เบอร์ 2500	ด้าน	ด้าน	32 - 37	แปรง ลูกกลิ้ง	ทา / กลิ้ง 15 - 20%	ภายใน	ภายหลัง
						30 นาที	2 ชั่วโมง
สีน้ำอะครีลิค ตราสามเอ สำหรับภายใน สีรองพื้นปูนกันต่าง ตราสามเอ สำหรับภายใน เบอร์ 2400	ด้าน	ด้าน	32 - 37	แปรง ลูกกลิ้ง	ทา / กลิ้ง 15 - 20%	ภายใน	ภายหลัง
						30 นาที	2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
1. การเตรียมพื้นผิว	ปล่อยให้ผนังปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น เศษปูน คราบไขด้วยผ้าแปรงพลาสติก (ห้ามใช้แปรงลวด) น้ำสะอาด หรือสารละลายผงซักฟอก พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยูเรียที่เหมาะสม	ขจัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นผืนผองออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ JBP MouldWash ทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวัสดุยูเรียที่เหมาะสม
2. การทาสีรองพื้น	รองพื้นด้วยสีรองพื้นสำหรับปูนกันต่างตราสามเอ สำหรับภายนอก เบอร์ 2500 จำนวน 1 เที่ยว หรือสำหรับภายใน เบอร์ 2400 จำนวน 1 เที่ยว	รองพื้นด้วยน้ำยาปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่เป็นผืนผอง เจมิท ซอปลัก กวอลด์ ซิลเลอร์ (สูตรน้ำ) เบอร์ 900 จำนวน 1 เที่ยว หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพให้ใช้น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าและไฟเบอร์ซีเมนต์ เจมิท คอนแทค-ออฟ โพรเมอร์ เบอร์ 1000 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว
3. การทาสีทับหน้า	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิคตราสามเอ จำนวน 2-3 เที่ยว	

สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท	ลักษณะสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน สี : ทินเนอร์ (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งที่ผิว	แห้งทับได้
สีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ		เงา	31 - 35	แปรง, ลูกกลิ้ง	ทา / กลิ้ง 15-20%	ภายใน 4 ชั่วโมง	ภายหลัง 8 ชั่วโมง
สีรองพื้นแดงกันสนิม ตราสามเอ เบอร์ 1691 สีรองพื้นเทากันสนิม ตราสามเอ เบอร์ 1692	ด้าน	ด้าน	44 - 50	แปรง, ลูกกลิ้ง	ทา / กลิ้ง 10-15%	20-40 นาที	4-6 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว	พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี	พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว
1. การเตรียมพื้นผิว	ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ พื้นผิวต้องแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 12%) และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบไข และเชื้อรา	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้ง ควรทำพื้นผิวให้เรียบ โดยการอุดร่องไม้ด้วยสารอุดร่องไม้	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ฝุ่น คราบไขมัน และสนิม หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10	ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้ง หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิวควรขัดให้ได้ ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10
2. การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว		ทาสีรองพื้นกันสนิมตราสามเอ จำนวน 1 เที่ยว ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ต้องทาสีรองพื้นด้วยสีเชื่อมยึดไวโนลวอชโพรเมอร์ เบอร์ 14 จำนวน 1 เที่ยว	
3. การทาสีทับหน้า	ทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาตราสามเอ จำนวน 2 - 3 เที่ยว			