



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นแดงกันสนิม ซอรา ฟี. เบอร์ 1653

- คำอธิบาย ● เป็นสีรองพื้นกันสนิม ผลิตจากแอลคิตรีซิน ผงสีกันสนิมเรดออกไซด์ พื้นผิวจากการกัดกร่อน หรือจากการเกิดสนิมได้ดี
- การใช้ ● งานเหล็กทั่วไป เช่น ประตูเหล็กตัด งานโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
- ลักษณะสี ● น้ำตาลแดงด้าน
- สีที่บ่มหน้าที่แนะนำ ● สีเคลือบเงา หรือ สีเคลือบเงาซอรา ฟี.
- คุณสมบัติทางกายภาพ ●

ชนิดของสารยึดเกาะ	: แอลคิตรีซิน
ชนิดของผงสี	: เรดออกไซด์ และสารผสมเพิ่ม
ชนิดของตัวทำละลาย	: ไวต์ปิริต
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 74 - 78 % (Lab)
เนื้อสีโดยปริมาตร	: 48 - 52 % (Lab)
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	: 38 - 44 ไมโครเมตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	: 100 - 115 ไมโครเมตร (ผสมไวต์สปิริต)
การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี	: 43 - 50 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ*	: 37 - 43 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
	: *(สูญเสีย 15% โดยประมาณ) ที่ความแห้งที่ 30 °C
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	: ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ	: ภายหลัง 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	: ภายหลัง 48 ชั่วโมง
- การบรรจุ ● 1/4 แกลลอน (0.875ลิตร) , 1 แกลลอน (3.5 ลิตร) , 5 แกลลอน (17.5 ลิตร)
- อายุผลิตภัณฑ์ ● 1 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C (จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง)
- สภาวะการใช้งาน ● ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13 - 38 °C ความชื้นสัมพัทธ์ < 85%



ข้อมูลทางวิชาการ

สีรองพื้นแดงกันสนิม ซอรา พี. เบอร์ 1653

<p>การเตรียมพื้นผิว</p>	<p>● พื้นผิวเหล็กที่ไม่เคยทาสี</p> <p>● พื้นผิวเหล็กที่เคยทาสีมาแล้ว</p>	<p>ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น คราบไขมันและสนิม หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิว ควรขัดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10</p> <p>ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขจัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้วทิ้งให้แห้ง หากใช้วิธีพ่นทราย ควรขัดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10</p>
<p>การผสมและอัตราส่วน</p>	<p>● การใช้งาน</p> <p>● ทา / กลิ้ง</p> <p>● พ่น</p>	<p>ไวต์สปิริต เบอร์ T-40</p> <p>20 - 25%</p> <p>25 - 30%</p>
<p>การล้างทำความสะอาด</p> <p>ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง</p>	<p>● ไวต์สปิริต เบอร์ T-40</p> <p>● เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้นใด ๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตาและสัมผัสผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนน้ำยาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน</p>	