



ข้อมูลทางวิชาการ

สีเคลือบเงา ซอรา พี.

- คำอธิบาย** ● เป็นสีทับหน้าเคลือบเงา ผลิตจากแอลคิตรีซิน ผงสีทนแสง และส่วนประกอบอื่นๆคุณภาพสูง มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถรักษาความเงางาม และคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน และสามารถทนทานต่อการเกิดเชื้อราได้ดี นอกจากนี้ยังปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอก
- การใช้** ● พื้นผิวเหล็กและไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง เพอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ ไม่เหมาะสมกับพื้นผิว คอนกรีต และปูน

- ลักษณะสี** ● เงาม เฉดสีตามแค็ตตาล็อก หรือตามต้องการ

สีรองพื้นที่เหมาะสม	งานไม้	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซอรา พี. เบอร์ 1153
	งานเหล็ก	สีรองพื้นแดงกันสนิม ซอรา พี. เบอร์ 1607
		สีรองพื้นเทา กันสนิม ซอรา พี.เบอร์ 1608

คุณสมบัติทางกายภาพ	ชนิดของสารยึดเกาะ	: แอลคิตรีซิน
	ชนิดของผงสี	: โทเทเนียมไดออกไซด์ และผงสีทนแสงตามเฉดสีที่ต้องการ
	ชนิดของตัวทำละลาย	: ไวต์ปิริต
	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: 63 % (Lab : อ้างอิงสีขาว เบอร์ 1700)
	เนื้อสีโดยปริมาตร	: 28 % (Lab : อ้างอิงสีขาว เบอร์ 1700)
	ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	: 28 - 33 ไมโครเมตร
	ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	: 100 - 117 ไมโครเมตร
	การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี	: 32 - 37 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
	การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ*	: 27 - 31 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
		: *(สูญเสีย 15% โดยประมาณ) ที่ความแห้งที่ 30 องศาเซลเซียส
	ระยะเวลาแห้งสัมผัส	: ภายใน 4 ชั่วโมง
	ระยะเวลาแห้งทาทับ	: ภายหลังจาก 8 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	: ภายหลังจาก 48 ชั่วโมง	

- การบรรจุ** ● ขนาด : 1/4 แกลลอน (0.875ลิตร) , 1 แกลลอน (3.5 ลิตร) , 5 แกลลอน (17.5 ลิตร)

- สถานะการเก็บรักษา** ● จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์** ● 1 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส
- สถานะการใช้งาน** ● ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13 - 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ < 85%



ข้อมูลทางวิชาการ

สีเคลือบเงา ซอรา พี.

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้

ต้องแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 12%) สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบน้ำมัน เชื้อรา และสีเก่าที่เสื่อมสภาพ

พื้นผิวใหม่ยังไม่เคยทาสี

ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน

พื้นผิวเคยทาสีมาแล้ว

ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และขัดตกแต่งทำความสะอาดพื้นผิวพื้นเหล็กต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม และสีเก่าที่เสื่อมขีดให้ได้ตามมาตรฐาน SA 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10

พื้นผิวใหม่ยังไม่เคยทาสี

ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น ผง และคราบไขมัน

พื้นผิวเคยทาสีมาแล้ว

ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม

การผสมน้ำและอัตราส่วน

การใช้งาน

ไวต์สปิริต เบอร์ T-40

ทา / กลิ้ง

15 - 20%

พ่น

20 - 25%

การล้างทำความสะอาด

ไวต์สปิริต เบอร์ T-40

ข้อควรปฏิบัติและ
ข้อควรระวัง

เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้นใด ๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตาและสัมผัสผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนน้ำยาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน